

Tipo de Produto: Placa de aglomerado de fibras de madeira obtida por via seca (MDF)

Classe Técnica: MDF.HLS

Identificação: Valchromat

Utilização: Produto de Construção, aplicação em interiores como componente estrutural em ambiente húmido

Fabricado por: Valbopan – Fibras de Madeira, SA

Endereço: Quinta do Castelo, 2450-025 Famalicão da NZR, Portugal

Sistema 2+


O organismo notificado Certif N.º 1328 realizou a determinação da classe técnica com base nos ensaios de tipo, os cálculos relativos à classe tipo, valores tabelados ou em documentação descritiva do produto, a inspeção inicial da fábrica e controle de produção e acompanhamento, avaliação e valorização contínua do controle de produção da fábrica tendo emitido o certificado de conformidade do controlo de produção na fábrica: 1328-CPR-0062

Desempenho Declarado									
Características Essenciais	Norma	Desempenho						Especificação técnica harmonizada	
		8	12	16	19	25	30		
Espessura (mm)	EN 622-5	8	12	16	19	25	30	EN 13986 : 2004 + A1 : 2015	
Massa volúmica (Kg/m ³)	EN 323	850	820	800	790	750	740		
Resistência à flexão (N/mm ²)	EN 310	42	40	38	38	36	36		
Módulo de Elasticidade em flexão (N/mm ²)	EN 310	3400	3200	3100	3100	3100	3000		
Resistência à tracção (N/mm ²)	EN 319	0,80	0,80	0,75	0,75	0,75	0,75		
Inchamento em espessura (%)	EN 317	12	10	8	8	7	7		
Durabilidade – Resistência residual à tracção (N/mm ²)	EN 321	0,30	0,25	0,20	0,20	0,15	0,15		
Durabilidade – Inchamento residual (%)	EN 317 EN 321	19	16	15	15	15	15		
Reação ao Fogo	EN 13501-1	F	D-s2, d0						
Classe de formaldeído	EN 13986 Anexo B	E1							
Teor de Pentaclorofenol (ppm)	EN 13986	<5							


O desempenho do produto Valchromat está conforme o desempenho declarado na tabela.

A presente declaração de desempenho é emitida sob a única responsabilidade da Valbopan, SA.

Em nome do Fabricante, assinado por:


 Alexandra Gouveia (Direção I&D)

Famalicão NZR, 14-09-2017


 Gisela Figueira (Direção Qualidade)